



EXTÉRIEUR

#F253

LASCOFLEX.I.PM**DÉFINITION**

Revêtement semi-épais d'aspect pommelé mat, acrylique réticulable en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Assure la couche de finition des systèmes d'imperméabilité de façades LASCOFLEX.I de classe A2-I1/A5/I4.
Protection des façades faïencées : système D3

QUALITÉS DOMINANTES

Donne à la façade un aspect pommelé mat.
Reste souple même à basse température.
Double emploi (peinture ou RSE).
Résiste aux variations climatiques.
Masque le faïençage (appliqué en RSE).

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Mat pommelé

Brillant spéculaire sous 60°

2 à 3

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,38 ± 0,1

Viscosité à 25 °C

3,6 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 70 % ± 2 %

En volume : 59,5 % ± 2 %

Rendement

Système I1 : 1 couche à 0,300 L/m²

Système I2 : 2 couches à 0,210 L/m²

Système I3 : 2 couches à 0,420 L/m²

Système I4 : 2 couches à 0,420 L/m²

Système D3 : 2,5 à 6,5 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : -

Sec : 4 heures

Recouvrable : 12 à 24 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

DTU 59.1 pour D3

DTU 42.1 pour I1 à I4

Selon EN 1062.1 : E3 à E5, V2-V4, A0 à A5

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 13 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 41.2 et DTU 59.1.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest).

Voir repère sur le nuancier.

Travaux préparatoires

Conformément au dossier de recommandations techniques et au DTU 42.1 ou aux règles professionnelles du SFJF.

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Bruts ou en service visés au DTU 42.1.

Béton de granulats courants ou légers conformes au DTU 22.1 et 23.1.

Enduits de liants hydrauliques conformes au DTU 26.1.

Pâte de verre, grès cérame (mise en œuvre de la sous couche **LASCOCERAM.S** ou **RAGRESCO.C**).

Les supports peints font l'objet d'une étude préalable conformément au DTU 42.1 ou règles professionnelles du SFJF.

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Supports neufs : secs, sains, solides et adhérents.

Béton banché ou préfabriqué à base de granulats courants ou légers et conformes au DTU 23.1 ou 22.1.

Enduits à base de liants hydrauliques conformes au DTU 26.1 ou prêt à gacher.

Supports anciens : identiques aux supports neufs peints ou non.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F253

LASCOFLEX.I.PM



EXTÉRIEUR

DTU 42.1	I1 s'accommodant de la fissuration existante de 0,2 mm	I2 s'accommodant de la fissuration existante de 0,5 mm	I3 s'accommodant de la fissuration existante et à venir de 1 mm	I4 s'accommodant de la fissuration existante et à venir de 2 mm
SYNOPTIQUE				
IMPRESSION	LASCOFOND.A ou LASCOFIXE.S	LASCOFOND.A ou LASCOFIXE.S	RAGRESCO.C ou LASCOCERAM.S	
TRAITEMENT DES FISSURES	LASCOFLEX.INTER	Pontage avec armature		Entoilage
COUCHE INTERMÉDIAIRE		LASCOFLEX.INTER 0,200 L/m ²	LASCOFLEX.INTER 0,370 L/m ²	LASCOFLEX.INTER 0,720 L/m ²
FINITION	1 couche de LASCOFLEX.I.PM 0,300 L/m ²	1 couche de LASCOFLEX.I.PM 0,210 L/m ² ou 2 couches de LASCOFLEX.I.PM de 0,210 L/m ² en direct sur fixateur	1 couche de LASCOFLEX.I.PM 0,420 L/m ²	

SYNOPTIQUE	Revêtement D3 monocouche	Revêtement D3 garnissant
IMPRESSION	LASCOFOND.A ou LASCOFLEX.D.MP ou LASCOFIXE.S	
FINITION	1 couche LASCOFLEX.D.MP 0,370 L/m ²	2 couches LASCOFLEX.D.MP 0,370 L/m ²

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**

