



#F255

LASCOFLEX.I.TL

EXTÉRIEUR

DÉFINITION

Revêtement d'aspect taloché, acrylique réticulable en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Revêtement de finition des systèmes d'imperméabilité de façades LASCOFLEX.I de A2-I1 / A5-I4.

QUALITÉS DOMINANTES

Masque les défauts de planimétrie du support.
Confère à la façade un aspect traditionnel.
Reste souple même à basse température.

CARACTÉRISTIQUES**Aspect**

Taloché

Brillant spéculaire sous 60°

2 à 5

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,65 ± 0,10

Viscosité à 25 °C

650 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 82,5 % ± 2 %

En volume : 70,5 % ± 2 %

Rendement

Système I1 : 1 couche à 0,970 L/m²

Système I2 : 2 couches à 0,970 L/m²

Système I3 : 1 couche à 0,970 L/m²

Système I4 : 1 couche à 0,970 L/m²

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : -

Sec : 3 à 4 heures

Recouvrable : -

Conditionnement

15 L

Stockage

2 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

DTU 42.1 I1 / I4

EN 1062-1 E4/E5-V2-W3-A2/A5

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/c) : 40 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 6 g/L.

**MISE EN ŒUVRE****Matériel d'application**

Stucateur, lisseuse inox.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Les teintes dont le coefficient d'absorption est inférieur à 0.7 (teintes foncées) et dont l'indice de luminance Y est inférieur à 35 % sont déconseillées sur les façades exposées (sud à ouest). Voir repère sur le nuancier.

Travaux préparatoires

Conformément au dossier de recommandations techniques et au DTU 42.1 ou aux règles professionnelles du SFJF.

Supports

Bruts ou en service visés au DTU 42.1.

Béton de granulats courants ou légers conformes au DTU 22.1 et 23.1. Enduits de liants hydrauliques conformes au DTU 26.1.

Pâte de verre, grès cérame (mise en œuvre de la sous couche LASCOCERAM.S ou RAGRESCO.C). Les supports peints font l'objet d'une étude préalable conformément au DTU 42.1 ou règles professionnelles du SFJF.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.





#F255

LASCOFLEX.I.TL



EXTÉRIEUR

DTU 42.1	I1 s'accommodant de la fissuration existante de 0,2 mm	I2 s'accommodant de la fissuration existante de 0,5 mm	I3 s'accommodant de la fissuration existante et à venir de 1 mm	I4 s'accommodant de la fissuration existante et à venir de 2 mm
SYNOPTIQUE				
IMPRESSION	LASCOFOND.A ou LASCOFIXE.S	LASCOFOND.A ou LASCOFIXE.S	RAGRESCO.C ou LASCOCERAM.S	
TRAITEMENT DES FISSURES	LASCOFLEX.INTER	Pontage avec armature		Entoilage
COUCHE INTERMÉDIAIRE		LASCOFLEX.INTER 0,200 L/m ²	LASCOFLEX.INTER 0,370 L/m ²	LASCOFLEX.INTER 0,720 L/m ²
FINITION	1 couche de LASCOFLEX.I.TL à raison de 0,970 L/m ²			

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**

