



#F601

LASCOMÉTAL.7.SR

INT-EXT



DÉFINITION

Laque brillante à base d'alkyde-uréthane à séchage rapide.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des métaux ferreux et bois par application multicouche.

QUALITÉS DOMINANTES

Peinture et laque de finition.
Grande dureté.
Garnissante, Excellent pouvoir couvrant.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant

Brillant spéculaire sous 60°

90

Couleur

Blanc et Nuancier OSCA

Présentation

Peinture fluide

Densité

1,2 ± 0,05 g/cm³

Viscosité à 25 °C

5 à 6 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 69 % ± 2 %

En volume : 52 % ± 2 %

Rendement

10 à 12 m²/L

Séchage (20 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 2 à 3 heures

Sec : 5 heures

Recouvrable : 24 heures

Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Ne craint pas le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 500 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 353 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1

Décalaminage, dérouillage, dégraissage, brossage mécanique ou projection d'abrasifs. Degré de soin apporté SA 2,5 ou ST 3.

Application éventuellement d'un primaire.

Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Supports métalliques sains, propres et secs (persiennes, serrureries, charpentes métalliques, protection des balcons...).

Supports bois : une reconnaissance préalable est nécessaire pour définir la nature du bois et la sous couche appropriée.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+





#F601

LASCOMÉTAL.7.SR

INT-EXT



SYNOPTIQUE	Supports métalliques
IMPRESSION	IMPRESS RUST
FINITION	LASCOMETAL.7.SR – 0,100 à 0,130 L/m²

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2024**

LASCO peintures - 177 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE - Tél. **02 35 25 36 18** - osca@osca.fr - www.lascopeintures.fr

