



#117

OSCAFIXE ISO

INTÉRIEUR



DÉFINITION

Peinture mate à base d'huiles chaulées modifiées en phase solvantée.

DOMAINE D'APPLICATION

Rénovation de plafonds tâchés.

QUALITÉS DOMINANTES

Grande matité.
Peinture non pénétrante avec un temps de reprise allongé.
Masque les tâches de bistre, fumée.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Mat

Brillant spéculaire sous 85°

Inférieur à 4

Couleur

Blanc

Présentation

Peinture thixotrope

Densité

1,45 ± 0,05

Viscosité à 25°C

4 à 5 poises Cone Plat

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 77 % ± 2 %

En volume : 52 % ± 2 %

Rendement

9 à 10 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

ou "Mouillé sur mouillé"

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 2b

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 500 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 350 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau antigouttes.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white-spirit.

Modalités d'emploi

Application en une couche.

Si une seconde est utile, elle doit être appliquée "mouillé sur mouillé".

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Conformes au DTU 59.1.

Sa principale utilisation est la rénovation des plafonds
S'applique également sur plâtres, plaques de plâtre à épiderme
cartonné et anciennes peintures en bon état.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante,
porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**