



#137

# HÈVE SOYEUX

INTÉRIEUR



## DÉFINITION

Peinture soyeuse aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour la décoration des murs intérieurs et plafonds.  
Travaux de finition A (soignés).

## QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.  
Séchage rapide.  
Grande blancheur.  
Bon pouvoir couvrant.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Mat soyeux

**Brillant spéculaire sous 85°**

Inférieur à 5

### Couleur

Blanc et tons pastels

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,50 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

1,0 à 2,0 poises Cone Plat

### Extrait sec

En poids : 64 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

### Rendement

6 à 7 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 20 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Pistolet airless, brosse et pneumatique.

Système BAG Process®

### Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**