



#206

# OSCALO SATIN

INTÉRIEUR



## DÉFINITION

Peinture émulsion satinée aux copolymères acryliques.

## DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des surfaces intérieures.  
Mise en peinture des toiles à peindre en fibre de verre.

## QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.  
Facilité d'emploi.  
S'applique en deux couches dans la même journée.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satin

### Brillant spéculaire sous 85°

Inférieur à 50

### Couleur

Blanc et tons pastels

### Présentation

Liquide fluide

### Densité

1,25 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

1,2 à 1,5 poises Cone Plat

### Extrait sec

En poids : 55 % ± 2 %

En volume : 41 % ± 2 %

### Rendement

8 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 1 heure

Sec : 4 heures

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 4 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet traditionnel et airless.

### Dilution

Eau exclusivement.

Prête à l'emploi mais peut être légèrement diluée.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Application en 2 couches espacées de 4 à 6 heures.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Les parties métalliques seront préalablement recouvertes d'un primaire anti-rouille.

S'applique à deux couches sur toile de verre.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**