

**DÉFINITION**

Peinture finition satinée aux copolymères acryliques en phase aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Finition pour application sur bois (conçue spécialement pour palettes).

QUALITÉS DOMINANTES

Application mécanisée.
Séchage rapide.
Bonne tenue aux intempéries et à la lumière.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Satin velouté

Brillant spéculaire sous 60°

Non concerné

Couleur

Brun – Rouge

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,45 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,6 à 1,8 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 50 % ± 2 %

En volume : 31 % ± 2 %

Rendement

Pouvoir couvrant théorique pour environ 140 g/m²/µm (variable suivant conditions d'application et nature du bois).

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

15 L – IBC 700 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 18 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau.

Pistolet pneumatique, pistolet airmix, pistolet airless, pulvérisateur.

Dilution

Eau uniquement.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

La température d'application comme du support seront comprises entre +8 et +30°C, le taux d'hygrométrie inférieur à 75 %.

Bien rincer à l'eau le matériel immédiatement après usage.

Supports

Support bois avec ou sans ponçage.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**