



#225

# HÉVAQUA SATIN

INTÉRIEUR



## DÉFINITION

Peinture satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour la protection et la décoration des supports usuels intérieurs – murs et plafonds. Pièces humides.

Travaux neufs et rénovation – Travaux de finition A (soignés).

## QUALITÉS DOMINANTES

Facilité d'application.

Finition soignée.

Grande blancheur.

Séchage rapide.



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satin tendu

**Brillant spéculaire sous 60°**

20 à 25

### Couleur

Blanc et tons pastels

### Présentation

Peinture légèrement gélifiée

### Densité

1,28 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

1,8 à 2,0 poises Cone Plat

### Extrait sec

En poids : 60 % ± 2 %

En volume : 48 % ± 2 %

### Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

### Conditionnement

1 L – 3 L – 15 L – 140 kg

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 3,5 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, pistolet, rouleau polyamide texturé 8 à 12 mm.

### Dilution

Prête à l'emploi.

Pistolet 3 à 5 % d'eau

Nettoyage du matériel à l'eau.

### Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Tous supports du bâtiment conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens recouverts ou non, papier peint.

Dans le cas d'anciennes peintures, celles-ci devront être en bon état.

Les supports métalliques seront préalablement recouverts d'un primaire anti-rouille.

### Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

### Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**