



#229

HÉVAQUA LAK SATIN



INT-EXT

DÉFINITION

Peinture laque satin aux copolymères acryliques pures en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection, décoration des boiseries intérieures et extérieures. Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES

Facilité d'application.
Absence d'odeur.
Bonne tenue aux UV.
Entretien très facile.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin tendu

Brillant spéculaire sous 60°

20 à 25

Couleur

Couleurs et tons du nuancier OSCA L'Atelier

Présentation

Peinture fluide et onctueuse

Densité

1,25 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,6 à 1,7 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 51 % ± 2 %

En volume : 39 % ± 2 %

Rendement

10 à 12 m²/L/ couche

Séchage (20°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/d) : 130 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm ou rouleau polyester de 6 mm, pistolet.

Dilution

Prête à l'emploi.

Pistolet 5 % d'eau.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Application en deux couches.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

En cas de présence d'anciennes lasures et vernis; il sera nécessaire de les éliminer.

En cas de présence de micro-organismes, elles seront traitées à l'aide du FONGISCO +.

Supports

Tous supports bois du bâtiment conformes à la norme NF DTU 59.1 (P74-201).

Les bois présentant des exudations colorées sont à exclure.

La couche d'impression à utiliser est l'HÉVAQUAPRIM.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN ISO 11998, Classe C1 après 200 cycles.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**