



#236

LASCO VELOURS

INTÉRIEUR



DÉFINITION

Peinture d'aspect velouté aux copolymères en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la décoration des murs intérieurs et plafonds.
Travaux de finition soignés.

QUALITÉS DOMINANTES

Absence d'odeur.
Séchage rapide.
Grande blancheur.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satin velouté

Brillant spéculaire sous 85°

Entre 10 et 15

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,28 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,0 à 2,0 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 57 % ± 2 %

En volume : 39 % ± 2 %

Rendement

6 à 7 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 20 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

15 L – 140 kg

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 7a2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 1 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Pistolet airless, rouleau polyamide texturé de 12 mm.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Dans tous les cas, une reconnaissance préalable du support est faite pour déterminer la nature de la couche d'impression.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports

Tous supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**