



INT-EXT

#405

# CIDPRIM ACP



## DÉFINITION

Primaire anticorrosion polyvalent.

## DOMAINE D'APPLICATION

Métaux ferreux et non ferreux (zinc et galva déjà oxydés).  
Couche d'accrochage sur plastiques usuels du bâtiment (PVC rigide, stratifié).

## QUALITÉS DOMINANTES

Action anticorrosive particulièrement efficace.  
Accrochage sur la plupart des supports.(bois, métaux, plastiques).



## CARACTÉRISTIQUES

### Aspect

Satin mat

### Brillant spéculaire sous 60°

10 à 15

### Couleur

Blanc

### Présentation

Peinture fluide

### Densité

1,50 ± 0,05

### Viscosité à 25°C

4,5 à 4,9 poises Cone Plat

### Point éclair

Entre 21 et 55°C

### Extrait sec

En poids : 75 % ± 2 %

En volume : 55 % ± 2 %

### Rendement

10 à 14 m<sup>2</sup>/L

### Séchage (23°C – 55% HR)

Hors poussière : 3 à 4 heures

Sec : 5 à 6 heures

Recouvrable : 24 à 36 heures

### Conditionnement

0,5 L – 3 L – 15 L

### Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

### Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 2b

### Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/h) : 750 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 352 g/L.

## MISE EN ŒUVRE

### Matériel d'application

Brosse, rouleau, pistolet.

### Dilution

White-spirit.

– Brosse, rouleau : 5 à 10 %

– Airless : prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white-spirit.

### Modalités d'emploi

Conformes aux spécifications de la norme NF P 74-201.

Appliquer 1 couche de Cidprim ACP avant finition mate ou brillante.

Appliquer 2 couches de Cidprim ACP pour obtenir une finition satinée à l'intérieur ou à l'extérieur

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

### Supports

Tous supports du bâtiment conformes aux spécifications de la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Sur métaux, procéder à un dégraissage soigné.

Application directe sur plâtre, fibrociment, anciennes peintures, revêtements plastiques type buflon.

Autres supports, nous consulter.

### Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**