



INT-EXT

#413

RHÈVHYBRID VELOUTÉ 2 EN 1



DÉFINITION

Peinture universelle veloutée 2 en 1.
Impression et finition aux résines styrènes acryliques.

DOMAINE D'APPLICATION

Finition velours des murs et plafonds dans les grands ensembles.
Travaux de finition A (soignés).

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur de solvant.
Lavable et lessivable.
Application aisée.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Velouté

Brillant spéculaire sous 85°

8 à 9

Couleur

Blanc et tons pastels

Présentation

Peinture onctueuse

Densité

1,33 ± 0,05

Viscosité à 25°C

1,7 à 2 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 61 % ± 2 %

En volume : 48 % ± 2 %

Rendement

9 à 11 m²/L

Séchage (23°C – 55% HR)

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 à 5 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a / 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 20 g/L

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 mm microtex, pistolet airless.

Dilution

Prête à l'emploi.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

- Application manuelle en 1 à 2 couches.
Laisser un intervalle de 4 à 5 heures entre les 2 couches.
- Application au pistolet en 1 couche croisée.
Laisser un intervalle de 30 à 60 minutes entre 2 voiles.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8°C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1 (P 74-201).

Supports

Supports usuels du bâtiment conformes au DTU 59.1.

Monoproduit : impression et finition.

Polyvalence d'usage : murs et menuiserie en intérieur et extérieur.

Adhérence multi supports. Excellente opacité, blanc pure et séchage rapide.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**