



#702

HÉVAXIAL

INT-EXT

DÉFINITION

Peinture pour signalisation horizontale sur asphalte, béton, bois.

DOMAINE D'APPLICATION

Traçage de la signalisation pour routes, parkings, salles de sports.

QUALITÉS DOMINANTES

Bonne tenue à l'abrasion.

Non farinant. Bonne tenue à l'extérieur.

**CARACTÉRISTIQUES****Aspect**

Satin mat

Brillant spéculaire sous 60°

10 à 15

Couleur

Blanc, rouge, jaune, noir

Présentation

Peinture légèrement gélifiée

Densité

1,35 ± 0,05

Viscosité à 25°C

4,0 à 5,0 poises Cone Plat

Point éclair

Entre 21 et 55°C

Extrait sec

En poids : 72 % ± 2 %

En volume : 49 % ± 2 %

Rendement8 à 10 m²/L**Séchage (23°C – 55% HR)**

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 4 heures

Recouvrable : 8 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 4a / 8b

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 500 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 428 g/L.

MISE EN ŒUVRE**Matériel d'application**

Brosse, rouleau, pistolet, appareil de traçage.

Dilution

White-spirit

Prête à l'emploi, éventuellement dilué à 3 %.

Modalités d'emploi

Application usuelle à 2 couches à 24 heures d'intervalle.

La température ambiante devra être supérieure à +10°C, l'hygrométrie inférieure à 65 %.

La température du support devra être supérieure de +5°C au point de rosée.

Travaux préparatoires

Conformes au DTU 59.3.

Supports

Conformes au DTU 59.3.

Peintures en bon état.

Hygiène et sécurité

Inflammable.

Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**