



#709

HÉVÉPOX TO

INTÉRIEUR



DÉFINITION

Revêtement auto lissant à base de résine époxy sans solvant.

DOMAINE D'APPLICATION

Préparation des sols avant mise en peinture par un revêtement auto lissant époxy / films mince.

QUALITÉS DOMINANTES

Couche d'impression avant revêtement auto lissant.
Tiré à zéro.
Rattrapage de gros défauts de planimétrie des chapes béton.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Brillant, aspect béton "mouillé"

Brillant spéculaire sous 60°

Non concerné

Couleur

Incolore

Présentation

Bi-composant

Proportion du mélange

Base A en poids : 70 %

Durcisseur B en poids : 30 %

Durée de mûrissement à 20 °C

néant

Durée de vie du mélange à 20 °C

20 minutes

Densité

1,10 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

40 000 mPa.s (Brookfield)

Extrait sec

En poids : 100 %

En volume : 100 %

Rendement

1,10 kg/m²/mm d'épaisseur

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 4 heures

Sec : 24 heures

Recouvrable : 24 à 72 heures

Conditionnement

Kit de 17,1 kg

Stockage

6 mois en emballage d'origine non ouvert.

Classification AFNOR

NF T 36005 - Famille I - Classe 6b

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/j) : 140 g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 56 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Taloche crantée et rouleau débulleur.

Spatule crantée en cas de tiré à zéro.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel aux solvants cétoniques.

Modalités d'emploi

Verser le durcisseur B dans la base A en agitant mécaniquement à faible vitesse.

Ajouter 30 % de silice calibrée pour le tiré à zéro.

Étaler le mélange à l'aide d'une spatule crantée.

La silice peut être aussi saupoudrée à refus sur l'HévépoX TO frais ; l'excédent est enlevé par balayage après séchage.

Épaisseur recommandée : 2 mm en tiré à zéro.

Travaux préparatoires

Conformes au DTU 59.3.

Une reconnaissance du support est obligatoire pour définir les préparations.

Supports

Conformes au DTU 59.3.

Béton, chape ou dalle.

Hygiène et sécurité

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

Étiquette : selon directives européennes sur l'étiquetage des peintures.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**