



#717

OSCASOL AQUA

INTÉRIEUR



DÉFINITION

Peinture satinée brillante à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINE D'APPLICATION

Protection et décoration des sols en ciment.

QUALITÉS DOMINANTES

Sans odeur de solvant.
Séchage rapide.
Excellente résistance à l'abrasion, aux agents chimiques, aux huiles et aux détergents.
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant.
Souple, lessivable et résistante.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect

Satiné brillant

Brillant spéculaire sous 60°

66

Couleur

Teintes du nuancier OSCASOL

Présentation

peinture légèrement légifiée

Densité

1,16 ± 0,05

Viscosité à 25 °C

0,96 poises Cone Plat

Extrait sec

En poids : 55 % ± 2 %

Rendement

8 à 10 m²/L

Séchage (23 °C – 55 % HR)

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 2 heures

Recouvrable : 6 heures

Conditionnement

3 L – 15 L

Stockage

1 an en emballage d'origine non ouvert.

Craint le gel.

Classification AFNOR

Famille I - Classe 7b2

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit

(catégorie A/i) : 140 g/L (2010).

Inférieure à 100 g/L.

MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau, pistolet airless.

Dilution

Prête à l'emploi au rouleau.

Diluer à 5 % au pistolet airless.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Modalités d'emploi

Conditions d'application conformes au DTU 59.1.

Ne pas appliquer en cas de températures ambiante et des supports inférieures à +8 °C et un taux d'humidité relative supérieur à 65 %.

Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Supports

Tous supports du bâtiment conformes au DTU 59.3.

Béton, chape ou dalle.

Hygiène et sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Émissions dans l'air intérieur

Classe A+

Nota

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur, toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. **Édition 2023**